

# 規格一

產品編號 **RYEP-Y303818**

纖維組成	抗紫外線處理 PE 直絲單絲+PP 捲曲單絲同針同簇編織
纖維草細度	17,000 Dtex (PP 單絲曲絲 11,000Dtex+ PE 單絲直絲 6,000Dtex)
纖維草高度	30MM
直排針數	每公尺長約 180 針
機械尺寸	3/8"
顏色	直絲單色綠色/捲絲雙色調綠色同針同簇混織
編織方式	W 型多元方向編織(非直排式)
底層編織布	抗紫外線處理雙層 PP 布，每平方公尺共約 180g
披覆	乳膠，每平方公尺約 600g
總重量	每平方公尺約 3,250 公克
洩水孔	5-6mm，每平方公尺約 40-50 孔
斷裂強度	依 CNS12915 條式法，縱向 90.5kgf 橫向 98.3kgf
撕裂強度	依 CNS12915 單舌片法，縱向 30kgf 橫向 20kgf

以上規格數據約±5%之誤差值

需附上政府檢測單位以上CNS要求標準之測試報告

## 規格二

產品編號 **RYEP-YND503816N**

纖維組成	抗紫外線處理 PE 直絲單絲+PP 捲曲單絲同針同簇編織
纖維草細度	11,000Dtex
纖維草高度	50MM
直排針數	每公尺長約 160 針
機械尺寸	3/8"
顏色	綠色
編織方式	W 型多元方向編織(非直排式)
底層編織布	抗紫外線處理雙層 PP 複合布，每平方公尺約 180g
披覆	乳膠，每平方公尺約 600g
總重量	每平方公尺約 2,100 公克
洩水孔	4mm，每平方公尺約 40-50 孔
斷裂強度	依 CNS12915 條式法，縱向 93.1kgf 橫向 99.8kgf
撕裂強度	依 CNS12915 單舌片法，縱向 38kgf 橫向 21.5kgf
填充矽砂	約每平方公尺 28-30 公斤

以上規格數據約±5%之誤差值

需附上政府檢測單位以上CNS要求標準之測試報告

## 規格三

產品編號 **RYEP-YSW505817W**

纖維組成	抗紫外線處理單絲 S 型立體纖維+單絲 W 型立體纖維同針同簇編織
纖維草細度	11,000Dtex
纖維草高度	50MM
直排針數	每公尺長約 170 針
機械尺寸	5/8"
顏色	綠色
編織方式	W 型多元方向編織(非直排式)
底層編織布	抗紫外線處理雙層 PP 複合布，每平方公尺約 180g
披覆	乳膠，每平方公尺約 600g
總重量	每平方公尺約 1,750 公克
洩水孔	4mm，每平方公尺約 40-50 孔
斷裂強度	依 CNS12915 條式法，縱向 124kgf 橫向 89.8kgf
撕裂強度	依 CNS12915 單舌片法，縱向 22.5kgf 橫向 24.8kgf
填充砂砂	約每平方公尺 18-20 公斤
填充橡膠顆粒	約每平方公尺 3-5 公斤

以上規格數據約±5%之誤差值  
需附上政府檢測單位以上 CNS 要求標準之測試報告